



***DURAFLOOR***

LOSETA DE EXTERIOR

**LOSETA MADERA  
TROPICAL**  
600 x 600 mm

*IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en [www.dioco.es](http://www.dioco.es)*

*IMPORTANTE: Verifique sempre se é a versão mais recente deste documento em [www.dioco.es](http://www.dioco.es)*

[www.dioco.es](http://www.dioco.es)

**Composición** **Tipo**

Madera 100%	Cumarú
-------------	--------

**Datos técnicos por loseta** **Valor**

Espesor*	32 mm
Anchura*	600 mm
Longitud*	600 mm
Densidad básica	0,87 g/cm <sup>3</sup>
Contracción tangencial	9,10 %
Contracción radial	5,50 %
Contracción volumétrica	15,00 %
Relación T/R	1,60 %

\* Tolerancia: ± 5%

**Propiedades mecánicas** **Valor**

Módulo de rotura en flexión	1.286 Kg/cm <sup>2</sup>
Compresión paralela (RM)	672 Kg/cm <sup>2</sup>
Compresión perpendicular (ELP)	150 Kg/cm <sup>2</sup>
Corte paralelo a las fibras	145 Kg/cm <sup>2</sup>
Dureza en los lados	1.353 Kg/cm <sup>2</sup>
Tenacidad (resistencia choque)	6,2 Kg/cm <sup>2</sup>